BASF
The Chemical Company

PAVI FIX

Riempimento per fughe, pronto all'uso, per pavimentazíoni esterne in porfido, cotto, pietre naturali, lastre e masselli di calcestruzzo.

Descrizìone e campi di applicazione Pavifix è un riempimento per fughe innovativo, pronto all'uso, adatto a pavimentazioni in mattonelle con giunti di almeno 5 mm.
Pavifix consente di realizzare in maniera semplice e rapida, giunti permanenti, su pavimentazioni con fughe di larghezza superiore a 5 mm e fino a 50 mm. E' idoneo per essere applicato sulla maggior parte dei materiali, inclusi:

- porfido
- cotto
- ardesia
- pietre naturali
- calcestruzzo

Può essere utilizzato su aree soggette al traffico veicolare, es. in aree commerciali, aree di carico e scarico, ecc.
Per le zone soggette a frequente traffico pesante, come ad esempio le corsie di autobus, pregasi contattare un tecnico MAC per ulteriori informazioni.

Benefici
Elevata resistenza agli agenti atmosferici, al dilavamento della pioggia ed alle macchine per la pulizia meccanica delle strade.
Semplice da applicare - non richiede particolare esperienza o attrezzature.
Non macchia le mattonelle, crea una finitura liscia ed armoniosa.
Applicazione venti volte più veloce dei sistemi tradizionali.
Giunti resistenti, inattaccabili dal freddo, dai cloruri e dalla maggior parte dei prodotti chimici.
Impedisce la crescita di erbacce e piante nelle fughe della pavimentazione. Permeabile all'aria ed all'acqua - permette il nutrimento del terreno e delle radici di alberi o piante. Consente facilmente e velocemente di realizzare motivi decorativi con le mattonelle.

Rese

	Dimensioni delle mattonelle (profondità del giunto 25 mm)		
Larghezza del giunto	250 mm x 250 mm	450 mm x 450 mm	600 mm x 600 mm
5 mm	13.0 m²	22.0 m²	26.5 m²
6 mm	11.0 m²	19.0 m²	22.0 m²
7 mm	9.0 m²	16.5 m²	17.5 m²
8 mm	7.5 m²	14.5 m²	16.5 m²
9 mm	6.5 m²	12.0 m²	14.5 m²
10 mm	5.8 m²	11.0 m²	13.0 m²

Dati tecnici

Aspetto	Polvere
Colore	Beige e grigio
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Tempi di indurimento	Resistente alla pioggia dopo circa 8 ore. Calpestabile dopo circa 24 ore
Rese	Calcolate in m2 per confezione da 20 kg (vedi tabella rese)
Confezione	Scatola da 20 kg
Conservazione	In luogo fresco ed asciutto
Durata a magazzino	12 mesi
Pulizia degli attrezzi	Immediatamente dopo l'uso con acqua tiepida e sapone

SCHEDA APPLICATI VA

Applicazione

Preparazione del sottofondo
Assicurarsi che il pavimento si asciutto, esente da sporco, detriti, olio, grasso, ecc. E' essenziale che la distanza tra le mattonelle sia di almeno 5 mm, con profondità minima di 25 mm per aree calpestabili e 40 mm per aree soggette a traffico veicolare. Laddove si utilizzi una pavimentazione a spigoli smussati, assicurarsi che la larghezza minima della fuga sia di 5 mm per tutta la profondità delle mattonelle: tale larghezza non deve essere presente solo presso il bordo smussato. Le fughe più profonde potranno essere parzialmente riempite con sabbia asciutta, o altro materiale secco, fino a raggiungimento della profondità minima richiesta.

Miscelazione
Pavifix viene fornito già pronto per l'uso e non richiede ulteriori miscelazioni o diluizioni.

Suggerimento: prima dell'applicazione svuotare il contenuto della confezione su una tavola pulita o su di un foglio di polietilene, quindi muovere il composto con un rastrello od altro attrezzo per 2-3 minuti.

Applicazione
Aprire con cura la confezione sottovuoto e svuotare la quantità di Pavifix sufficiente a coprire un'area di 4-5 m2 (vedi tabella rese).

Utilizzando una scopa morbida, spingere Pavifix dentro le fughe riempiendole; suggeriamo di compattare il prodotto dentro le fughe con una spatola per giunti. Proteggere dalla pioggia fino a completo indurimento. Non utilizzare con temperature inferiori a 0°C o con tempo piovoso.

Attenzione
Sebbene Pavifix elimini il problema delle macchie sulle mattonelle, normalmente originate dall'impiego della miscela cemento/sabbia, si prega di considerare che con certi tipi di pavimentazione, in particolare quelle in pietra naturale, le differenze di porosità, struttura e colore, potrebbero essere temporaneamente evidenziate.

Tempo di lavorabilità
Utilizzare Pavifix entro 45 minuti dall'apertura della confezione.
Proteggere la confezione da forature e danneggiamenti. Il contatto con l'aria avvia il processo di indurimento.

Indicazioni di sicurezza
Maneggiare il prodotto con cura e proteggere la pelle e gli occhi durante l'impiego. E' disponibile la scheda di sicurezza.

PAVIFIX è un marchio registratio del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006